

裸线

→ 标准符合: ASTM, NF, DIN, BS, MIL... 或根据客户要求

基料	化学成分 (%)	密度 (g/cm ³)	电阻率 (*) @20°C (μ .cm)	硬态 (daN/mm ²)	软态 (daN/mm ²)	单芯线 (mm)	绞线/复绞线 (mm ²)	○○○○ 平行线束 扁带
铜箔 高强度合金	铜 99% 镉 1%	8,93	2,155	70	40	0,080 至 0,800	0,035 至 2,50	○○○○ 扁带
Green 6™ (RoHS) 高强度铜合金	铜 99% 镁 < 1%	8,93	2,155	70	40	0,080 至 0,800	0,035 至 2,50	○○○○ 扁带
铜包铝 CCA 15%	铜 15% 体积 其余为铝	3,63	2,67	20	14	0,160 至 1,85	0,080 至 85	扁带
Cuprofor® (RoHS)	磷 0,08 % 钴 0,28 % 其余为铜	8,93	2,50	65	40	0,080 至 0,800	0,035 至 1,000	○○○○ 扁带
铜包钢 40% IACS 导电率	铜的厚度为 线材半径的 10%	8,13	4,397	75,8	34,5	0,060 至 1,000	0,035 至 1,000	-
高纯度银	银 99,95% 至 银 99,99%	10,5	1,61	30	19	0,040 至 1,800	0,123 至 0,330	○○○○ 扁带
银 990	银 99% 铜 1 %	10,47	2,09	44	22	0,040 至 1,000	0,0137 至 1,000	○○○○ 扁带
银 500	银 50% 铜 50%	9,7	2,17	100	85	0,035 至 0,800	-	扁带
纯镍	镍 99,2%	8,9	9,5	87	45	0,060 至 1,000	0,089 至 1,000	○○○○

(*) 软态